


MASTERMAX 3 TOP

Найменування товару:	Mastermax 3 TOP тришарова супердифузійна гідроізоляційна підпокрівельна мембрана	
Розміри:	1,5м*50м-75м ² /рулон	
Застосування:	При покрівлі з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтуюється безпосередньо на теплоізоляцію.	
Матеріал:	3-шарова гідроізоляційна підпокрівельна мембрана чорного кольору (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами поліпропілену)	

Властивості	Метод дослідження	Показник
Довжина рулону	EN 1848 - 2	50м (-)0%
Ширина рулону	EN 1848 - 2	155 см (-)0,5% / (+)1,5%
Рівність	EN 1848 - 2	< 30 мм/10м
Вага	EN 1849 - 2	155 гр/м ² (± 20гр)
Вогнестійкість	EN 13501-1	E
Водонепроникність	EN 1928	W1
Паропроникність (Sd)	EN ISO 12572	0,04 м; (±) 0,015 м
Міцність на розрив (MD/XD)	EN 12311-1	240 N/5см (±25%) / 150 N/5см (±25%)
Подовження при максимальному зусиллі на розтяг (MD/XD)	EN 12311-1	-60% / -60%
Міцність на розрив (MD/XD)	EN 12310-1	100 N (±) 25% / 80 N (±) 25%
Стабільність розмірів	EN 1109	< 3% / < 3%
Гнучкість при низькій температурі	EN 1109	(-)24°C
Властивості під час штучного старіння		
Водонепроникність	EN 1928	W1
Міцність на розрив (MD/XD)	EN 12311-1	макс. 30% / макс. 30%
Подовження при максимальному зусиллі на розтяг (MD/XD)	EN 12311-1	макс. 25% / макс. 25%
Інші властивості		
Стійкість до температури		(+)70°C
Стійкість до УФ-випромінювання		макс. 1 місяць

Правила зберігання:
В сухому приміщенні, захищеному від атмосферного впливу, особливо від сонячних променів та інших джерел тепла, а також від вологи та дощу.

Гарантія виробника:
У відповідності із законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є переумовою для можливих, майбутніх претензій. Вмонтована підпокрівельна плівка не має залишатися без захисту більше часу ніж це справді потрібно, тому до закінчення встановлення покрівлі, рекомендується застосування додаткової гідроізоляції (наприклад поліетиленової підпокрівельної плівки) для забезпечення захисту від можливого протікання плівки. Постачальник не несе відповідальності за пошкодження товару (такого, як протікання підпокрівельної плівки) які виникли під час її встановлення. Будь-які пошкодження мають бути відремонтовані або замінені до завершення будівельних робіт!

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання по товару, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей.