



# Штукатурка цементна «Момент»

## СУМІШ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ.

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка цементна «Момент» призначена для вирівнювання і штукатурення мінеральних жорстких основ (цегляних, бетонних, керамзитобетонних) всередині та зовні будівель при товщині шару до 20 мм за одне нанесення. Придатна для застосування в приміщеннях із вологим режимом експлуатації. Затверділий штукатурний шар може бути основою для оздоблювання шпаклівками, тонкошаровими декоративними штукатурками, фарбами, плиткою.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань (СНІП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001). Перед нанесенням суміші основа очищується від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи. Усі невеликі нерівності і неміцні ділянки основи слід видалити. Основи з високим водопоглинанням або основи, які потребують укріплення поверхневого шару, попередньо заґрунтувати ґрунтовкою «Момент Ґрунт». Бетонні основи і поверхні із силікатної цегли необхідно обробити адгезійним шаром (штукатурка цементна + 3–4% Ceresit CC 81).

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Суху суміш затворити чистою водою (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,17–0,21 л на 1 кг сухої суміші, перемішати до отримання однорідної маси за допомогою низькооборотного дреля з насадкою. Суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати.

Суміш наноситься на підготовлену поверхню основи і розрівнюється за допомогою шпателя, терки або правила. Штукатурні роботи слід виконувати безперервно, дотримуючись методу «мокре по мокрому». Використання суміші можливе протягом 1 години.

У перервах між роботою більше ніж на годину і після закінчення робіт інструмент необхідно очистити і промити водою.

За нормальних кліматичних умов (температури повітря +20 ± 2 °С і відносної вологості повітря 55 ± 5%) та хорошої вентиляції через 7 діб можна приступати до нанесення наступних декоративних шарів.

### ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до +30 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 °С і відносній вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час схоплювання і затвердіння суміші може змінитися. **Штукатурка цементна «Момент» містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрапляння суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.**

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

У період схоплювання і висихання суміші (до 3 діб) її необхідно берегти від прямих сонячних променів і впливу негативних температур, а також виключити потрапляння опадів у процесі нанесення штукатурки.

Крім вищевикладеної інформації про способи застосування штукатурки цементної «Момент», при виконанні робіт слід керуватися чинними нормативними документами та виконувати вимоги техніки безпеки. У разі використання матеріалу в інших цілях і умовах, не розглянутих у цьому технічному описі, слід самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

### ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

### УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.



Маса нетто:  
**25** кг

Витрата\*:  
від **1,7** кг/м<sup>2</sup>  
на 1 мм товщини шару

Час використання:  
не менше **60** хв

### УПАКОВКА

Суміш поставляється в паперових мішках по 25 кг.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами
Розмір заповнювача:	не більше 0,63 мм
Час використання суміші:	не менше 60 хвилин
Міцність зчеплення з мінеральною основою:	не менше 0,3 МПа
Кількість води для приготування суміші:	4,25–5,25 л води на 25 кг сухої суміші
Межа міцності на стиск на 28 добу:	не менше 5 МПа
Морозостійкість розчину:	не менше 50 циклів
Температура застосування суміші:	від +5 °С до +35 °С
Температура експлуатації:	від -30 °С до +70 °С
Витрата* на 1 мм товщини шару:	1,7 кг/м <sup>2</sup>

\*Витрата залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

Момент Штукатурка цементна.  
Група Ц1.ШТ1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність штукатурки цементної «Момент» вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.