



# Baumit Lasur



<b>Продукт</b>	Готова до використання лазур на основі силікату для декоративного оздоблення елементів фасадів та зовнішніх стін.
<b>Компоненти</b>	В'язучі на основі силікату, мінеральні кольорові пігменти, добавки, вода.
<b>Властивості</b>	Гідрофобне, паропроникне, водорозчинне, швидкотвердіюче, високоадгезійне покриття. Baumit Lasur є нешкідливим для навколишнього середовища матеріалом та не має неприємного запаху.
<b>Призначення</b>	Baumit Lasur є фінішним декоративним покриттям для зовнішніх поверхонь.
<b>Технічні характеристики</b>	Густина: пр. 1,0 кг/дм <sup>3</sup> рН: 8,5 Ступінь блиску: матовий Витрати (на гладкій підготовленій поверхні): пр. 0,08 – 0,1 кг/м <sup>2</sup> за один шар покриття Коефіцієнт опору Паро проникності μ: пр. 50 Час висихання: в залежності від техніки нанесення до 12 год. (при низьких температурах і/або високій вологості час висихання подовжується!) Кольори: 8 кольорів, див. колірник Baumit
<b>Закон про хімічні речовини</b>	Не підлягає обов'язковому маркуванню. S2: Не давати дітям S24: Уникати контакту зі шкірою S25: Уникати попаданню в очі S37: Використовувати захисні рукавиці
<b>Складування</b>	В сухому, прохолодному, незамороженому місці в заводському пакуванні - 12 місяців.
<b>Гарантія якості</b>	Систематичний контроль в лабораторії заводу-виробника.
<b>Пакування</b>	Відро 5 кг, 1 пал. = 48 відер = 240 кг Відро 15 кг, 1 пал. = 16 Відро = 240 кг
<b>Основа</b>	Основа повинна бути чистим, сухим, несучим, незамороженим, без пилу, очищене від цвілі, бруду та інших забруднень.

#### **Продукт можна застосовувати:**

- Штукатурки затерті вапняно-цементні та цементні
- Бетони та інші мінеральні основи
- Добре затвердівші штукатурки та фарби мінеральні та силікатні
- Добре затвердівші дисперсійна штукатурки та фарби

- Добре затвердівші силіконові штукатурки та фарби
- 

**Часткове застосування (обов'язкове виконання проби!):**

- Вапняні штукатурки та фарби (увага на процес карбонізації!)

**Не застосовувати:**

Полімерні поверхні та смоли, лаки, олійні фарби та клеї

**Загальні ві-домості**

**Підготовка основи:**

- Слабкі та основи зміцнити, (напр.. Baupreparat TiefenGrund, технологічна перерва 12 год)
- Забруднені поверхні очистити
- Поверхні з пліснявою очистити Baupreparat SanierLösung
- Механічно очистити слабкі незв'язані покриття
- Нерівності вирівняти Baupreparat ProContact при потребі армувати лугостійкою скло сіткою Baupreparat SterTex

**Виконання робіт**

**Підготовка:**

В залежності від обраного варіанту декоративного оздоблення, перед нанесення м лазурі, поверхню попередньо, оштукатурити/зашпаклювати/пофарбувати.

Звертати увагу на рекомендації виробників матеріалів кожного шару!

**Фінішне покриття:**

В залежності від бажаного ефекту нанести 1–3 шари лазурі Baupreparat Artline Lasur.

Нанесення матеріалу залежить від техніки нанесення і бажаного кінцевого ефекту: малярним пензлем, пістолетом-розпилювачем, губкою або ганчіркою.

Для досягнення відповідної консистенції та бажаного відтінку, лазур можна розводити чистою водою у максимальній пропорції 1:4.

**Загальні вказівки**

Температура основи, повітря та матеріалу під час виконання робіт та висихання матеріалу повинна складати не менш, як +8°C.

Не працювати при температурі нижче + 8°C і вище + 30°C, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу вказаних чинників.

Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінюючі погодні умови можуть значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (плями). Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу. Для уникнення проблеми відтінків матеріалу, рекомендується проводити замовлення необхідної кількості матеріалу на весь об'єкт.в одному замовленні.

Технічні характеристики вказані при температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.

**Запобіжні заходи:**

Закривати поверхні, дотичні з оздоблювальними ділянками, особливо скло, кераміку, квінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою, не чекаючи висихання. Інструмент промивати водою відразу після використання.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.