



Моделююча штукатурка Бауміт КреативТоп Baunit CreativTop



Матеріал	Моделююча, пастоподібна, декоративна штукатурна суміш для креативного оформлення фасаду, посилена силіконом. Для ручного та механізованого нанесення. Зручна у використанні, екологічно безпечна.																										
Властивості	Стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів, водовідштовхувальна, універсальна в застосуванні.																										
Застосування	Призначена для креативного оформлення та захисту фасадів, як декоративне покриття в системах скріпленої теплоізоляції Baunit open, Star, Pro, на старих, нових мінеральних штукатурках та бетонних поверхнях.																										
Технічні дані	<p>Коефіцієнт теплопередачі λ, приблизно 0,7 Вт/(м·К) Об'ємна густина, приблизно: 1,8 кг/дм³ Коеф. опору паропроникності μ, приблизно: 38-55 Коефіцієнт водопоглинання, приблизно: 0,25 кг/м²ч^{0,5} (W2) Sd – коефіцієнт: 0,12 – 0,16 м (при товщині шару 2 мм)</p> <p>Кольори: Creativ Top Max, Вишукані відтінки кольорів колекції Бауміт Life Trend, Vario, Fine, Perl (за виключенням кольорів що закінчуються на 1) CreativTop Silk Life 0019 (білий)</p> <p>Витрати (в залежності від технології нанесення):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Структура</th> <th>Max</th> <th>Trend</th> <th>Vario</th> <th>Fine</th> <th>Perl</th> <th>Silk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Розмір зерна, мм:</td> <td>0-4</td> <td>0-3</td> <td>0-1,5</td> <td>0-1</td> <td>0-0,5</td> <td>0-0,2</td> </tr> <tr> <td>Витрати кг/м², приблизно</td> <td>5,0-6,2</td> <td>4,2-6,2</td> <td>2,5-5,0</td> <td>2,9-4,2</td> <td>1,5-3,5</td> <td>1,8-3,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Більш детальна інформація див. «Технологія нанесення Baunit CreativTop»</p>						Структура	Max	Trend	Vario	Fine	Perl	Silk	Розмір зерна, мм:	0-4	0-3	0-1,5	0-1	0-0,5	0-0,2	Витрати кг/м ² , приблизно	5,0-6,2	4,2-6,2	2,5-5,0	2,9-4,2	1,5-3,5	1,8-3,2
Структура	Max	Trend	Vario	Fine	Perl	Silk																					
Розмір зерна, мм:	0-4	0-3	0-1,5	0-1	0-0,5	0-0,2																					
Витрати кг/м ² , приблизно	5,0-6,2	4,2-6,2	2,5-5,0	2,9-4,2	1,5-3,5	1,8-3,2																					
Зберігання	В сухому, прохолодному місці на дерев'яних піддонах, у заводській упаковці - 12 місяців.																										
Форма постачання	Відро 25 кг, 16 відер на піддоні = 480 кг.																										
Основа	Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baunit. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікробною сумішшю Baunit SanierLosung. Слабкі меловані поверхні попередньо зміцнити (наприклад, Baunit Putzf?stiger, витримати технологічну перерву 12 годин).																										
Придатна для нанесення на	<ul style="list-style-type: none"> Армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляцій Бауміт Затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки Бетон Старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються (після попередніх випробувань) 																										

	<p>Не придатна для нанесення на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або що містять підвищену кількість вологи ▪ полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дерево, метал
<p>Спосіб застосування</p>	<p>Обов'язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer, перед нанесенням декоративної штукатурки!</p> <p>Після нанесення ґрунтувальної суміші Baumit PremiumPrimer / UniPrimer витримати технологічну перерву 24 години та приступити до нанесення декоративної штукатурки Baumit CreativTop.</p> <p>CreativTop Max / CreativTop Trend / CreativTop Vario / CreativTop Fine/ CreativTop Perl:</p> <p>Після висихання ґрунтувальної суміші Baumit UniPrimer за допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно нанести декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop. Товщина шару залежить від застосовуваної техніки нанесення. Для отримання детальної інформації про різні методи нанесення - див. "Технологія нанесення Baumit CreativTop».</p> <p>При деяких методах обробки, колір може бути розмитий. Це може бути використано як варіант методу оздоблення. Якщо цей ефект не потрібний, Baumit CreativTop може бути пофарбований фарбами Baumit. Додаткові рекомендації див. «Технологія нанесення Baumit CreativTop».</p> <p>Не змішувати з фарбами. Роботи в межах однієї захватки виконувати рівномірно і без перерви.</p> <p>CreativTop Silk (Гладка поверхня на ССТІ):</p> <p>Перед застосуванням Baumit CreativTop Silk ретельно перемішати будівельним міксером. За допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки біля 1,5 мм. Після висихання утворені впадини і нерівності відшліфувати шліфувальним папером Р100 та очистити поверхню.</p> <p>Другий шар Baumit CreativTop Silk нанести завтовшки біля 1 мм. При потребі додати невелику кількість води для отримання робочої консистенції. Після висихання поверхню відшліфувати та підготувати під фарбування (наприклад Baumit SilikonColor, Baumit ArtLine Metallic і т.д.). При необхідності можуть бути нанесені додаткові шари Baumit CreativTop Silk до повного вигладжування. Для отримання «Гладкої бетонної структури» а також інших методів нанесення - див. «Технологія нанесення Baumit CreativTop».</p>
<p>Вказівки з безпеки</p>	<p>Під час роботи з матеріалом дотримуватись загальнобудівельних правил безпеки. Використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг.</p>
<p>Загальні вказівки</p>	<p>Не працювати при температурі нижче + 5°C і вище + 30°C, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу вказаних чинників.</p> <p>Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінюючі погодні умови можуть значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (плями). Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.</p> <p>При застосуванні в комплексних системах теплоізоляції Baumit необхідно враховувати коефіцієнт відбивання світла НВW (не нижче 25!).</p> <p>Технічні характеристики вказані при температурі +20 ° С і відносній вологості повітря 60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.</p> <p>Запобіжні заходи:</p> <p>Закривати поверхні, дотичні з оздоблювальними ділянками, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою. Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна видалити тільки розчинниками або механічно.</p>
<p>Гарантія виробника</p>	<p>Виробник гарантує вищезазначені характеристики декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та виробництва всього комплексу робіт. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не зазначених у даному технічному описі.</p>

Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у відповідності з сучасним рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці рекомендації не є підставою для будь-яких договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням.